



Giugno 2015

<u>CODICE PRODOTTO:</u>	70014
<u>DENOMINAZIONE:</u>	PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA
<u>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:</u>	Pittura speciale ad effetto lavagna a base di resine acriliche in soluzione acquosa, ossidi di ferro, extenders.
<u>IMPIEGO RACCOMANDATO:</u>	Permette di ottenere lavagne riscrivibili con gessetti dopo 4 giorni dall'applicazione. La scrittura si può cancellare con un panno morbido. Particolarmente indicata per l'arredamento interno.
<u>MECCANISMO DI INDURIMENTO:</u>	Ossidazione all'aria.
<u>CARATTERISTICHE FISICHE:</u>	
Colore:	nero (codice 70014)
Aspetto del film:	opaco
Peso specifico:	1,00 kg./l.
<u>RESA:</u>	
Resa:	5 m ² /l. per due mani, a seconda l'assorbimento del supporto.
Consumo consigliato al m²:	200-170 ml
<u>PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:</u>	
Supporti murari:	Assicurarsi che il supporto sia asciutto, spazzolare eventuali incoerenze e, dove sia necessario, asportare le vecchie pitture non perfettamente aderenti, stuccare e fissare con fissativo all'acqua, applicare quindi 2 mani di pittura lavagna.



PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA cod. 70014

Supporti in legno nuovi: Stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e micro cavillature. Leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare. Applicazione di una mano di Vellutite (cod. 4411) e leggera carteggiatura. Applicare quindi 2 mani di Pittura Lavagna.

Legno già verniciato: applicazione previa carteggiatura con carta abrasiva 500.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE: Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori a 35°.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE: Applicare due mani di Pittura Lavagna intervallate di 4 h la prima mano diluita al 10% con acqua, la seconda al 5% con acqua. Mescolare preliminarmente con molta cura il prodotto, allo scopo di omogeneizzarlo opportunamente.

METODO DI APPLICAZIONE:

Pennello: si

Rullo: si

DATI DI APPLICAZIONE *:

Diluyente: acqua 5%

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 23°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie: 1 h

Asciutto in profondità: 4 - 6 h

Scrivibile: dopo 72 - 96 h



PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA cod. 70014

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 30°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono essere conservati ben chiusi.

Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +30°C.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.