



Maggio 2016

CODICE PRODOTTO: 70015

DENOMINAZIONE: VERNICE TRASPARENTE LAVAGNA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Vernice trasparente ad effetto lavagna a base di resine acriliche in soluzione acquosa e additivi speciali.

IMPIEGO RACCOMANDATO: Formulata per trasformare qualunque superficie precedentemente pitturata con un'idropittura lavabile colorata in una lavagna scrivibile con il gesso. La scrittura si può cancellare con un panno morbido.

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Ossidazione all'aria.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colore: incolore

Aspetto del film: satinato

Peso specifico: 1,00 kg./l.

VOC: 2,54%

25,40 gr./l.

RESA:

Resa: 5 m²/l. per due mani, a seconda l'assorbimento del supporto.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Supporti murari: Prima dell'applicazione della Vernice Trasparente Lavagna applicare sul muro un'idropittura lavabile. Prima dell'applicazione della Vernice Trasparente Lavagna assicurarsi che la lavabile precedentemente applicata sia perfettamente asciutta.



CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE: Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori a 35°.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE: Applicare due mani di Vernice Trasparente Lavagna intervallate di 12 h.

METODO DI APPLICAZIONE:

Pennello: si

Rullo: si

DATI DI APPLICAZIONE *:

Diluizione: pronta all'uso. Se necessario diluire con acqua.

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 23°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie: 1 h

Asciutto in profondità: 4 - 6 h

Scrivibile: dopo 72 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 30°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono essere conservati ben chiusi.

Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +30°C.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.



Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.