



Luglio 2008

Revisione Ottobre 2014

CODICE PRODOTTO: I037 – I040

DENOMINAZIONE: VERNICE PER PARQUET ALL'ACQUA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Vernice trasparente acrilica monocomponente per superfici in legno all'interno.

IMPIEGO RACCOMANDATO: Viene impiegato nella verniciatura del parquet. Di facile applicazione e ad essiccazione rapida, permette di ottenere un film che è al contempo: duro e flessibile, resistente all'acqua, ai normali detergenti e all'abrasione.

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colore: trasparente incolore

Aspetto del film: opaca (cod. I037)

lucida (cod. I040)

Peso specifico: 1,04 kg./l.

Solidi in peso 35,6% opaca (cod. I037)

38,3% lucida (cod. I040)

Solidi in volume: 35,6 % (cod. I037)

38,3% lucida (cod. I040)

Viscosità Brookfield: S05-4rpm: 7500-8500 mPa*s

S05-50rom: 3500-4500 mPa*s

VOC: 5%

52,79 g./l.



VERNICE PER PARQUET ALL'ACQUA codici I037 – I040

RESA:

Resa indicativa: 8 – 10 m²/l per strato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

VERNICIATURA IN LEGNO (PARQUET, PORTE, GRADINI DI SCALE, RINGHIERE)

Preparazione del supporto e ciclo:

1. Rimuovere qualsiasi eventuale residuo di cicli di pitturazione precedenti per permettere l'adesione al supporto.
2. Asciugare perfettamente, pulire, sgrassare e carteggiare a regola d'arte la superficie.
3. Stendere 3 mani di VERNICE PER PARQUET ALL'ACQUA attendendo almeno 8 - 12 ore tra un'applicazione e l'altra.
4. Tra una mano e l'altra è necessario carteggiare la superficie con carta abrasiva fine (N°500).

NOTE:

Il legno deve essere perfettamente asciutto, pulito, sgrassato e carteggiato a regola d'arte. Cicli di pitturazione precedenti devono essere completamente rimossi per permettere l'adesione del prodotto. Attendere 7 giorni dall'applicazione prima di lavare la pavimentazione.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE: Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. Non applicare su legno bagnato. Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia.

METODO DI APPLICAZIONE:

Spruzzo: si

Pennello: si

Rullo: si

Diluizione: Acqua 5 – 10%

Spessori consigliati: 3 mani



VERNICE PER PARQUET ALL'ACQUA codici I037 – I040

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto al tatto:

2 - 3 h

Completa :

6 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. TEME IL GELO.

Shelf-life:

24 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Vernice per legno finiture esterne/interne. Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) Cat. A/e 150 g/l 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 130 g/l di COV.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.